

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ****ООО «Техпроект»**

Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский,
Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН:
1247700739120

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ74 от 2024-12-23



Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «Техпроект»

А.Ф. Павлова

«30» Октября 2025г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**(исследований)****№82011-ТЕХП/25 от 30.10.2025**

1	Объект	Трубы обсадные из непластифицированного поливинилхлорида. Область применения: для добычи подземных вод хозяйственно-питьевого назначения
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «МПТ ЛИДЕР», Адрес: Россия, 453102, Респ. Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Космонавтов, влд. 3, оф. 1, ИНН: 0268054592, ОГРН: 1100268001690
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «МПТ ЛИДЕР», Адрес: Россия, 453102, Респ. Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Космонавтов, влд. 3, оф. 1, ИНН: 0268054592, ОГРН: 1100268001690
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 82011 от 18 Сентября 2025 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	19 Сентября 2025 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	30 Сентября 2025 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	03 Октября 2025 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ГОСТ Р 71495-2024 «Трубы обсадные и щелевые фильтры из непластифицированного поливинилхлорида
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1.	Внешний вид поверхности	Трубы должны иметь ровную и гладкую наружную и внутреннюю поверхности. На поверхности допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений	Соответствует требованию	ГОСТ Р 71495-2024
2.	Наличие на наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб: пузыри, трещины, сколы, раковины и посторонние включения, видимые без увеличительных приборов	Не допускается	Отсутствует	ГОСТ Р 71495-2024
3.	Торцы труб	Должны быть перпендикулярны оси трубы или фильтра и зачищены от заусенцев	Соответствует требованию	ГОСТ Р 71495-2024
4.	Наличие заусенцев в щелях фильтра	Не допускается	Отсутствует	ГОСТ Р 71495-2024
5.	Цвет труб	Голубой, оттенки не регламентируются	Соответствует требованию	ГОСТ Р 71495-2024
6.	Качество резьбы	На поверхности резьбы не допускаются вмятины, заусенцы, сколы, надрезы, риски и любые другие дефекты, которые нарушают непрерывность витков	Соответствует требованию	ГОСТ Р 71495-2024
7.	Предел текучести при растяжении, МПа	45 – 50	47	ГОСТ Р 71495-2024
8.	Модуль упругости при изгибе, МПа	2500 – 3000	2910	ГОСТ Р 71495-2024
9.	Ударная вязкость по Шарпи без надреза, количество разрушившихся образцов, %, не более	10	0,0	ГОСТ Р 71495-2024

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
10.	Ударная вязкость по Шарпи на образцах с надрезом, кДж/м ²	3,0 – 8,0	5,2	ГОСТ Р 71495-2024
11.	Ударная прочность при минус 23 °С, количество разрушившихся образцов, %, не более	10,0	0,0	ГОСТ Р 71495-2024
12.	Герметичность резьбового соединения	Без протечек в течение 1 ч при внутреннем давлении 1 МПа	Соответствует требованию	ГОСТ Р 71495-2024
13.	Наружный диаметр d, мм	125,0 (+0,5)	125,3	ГОСТ Р 71495-2024
14.	Толщина стенки, мм	5,0 (+0,9)	5,0	ГОСТ Р 71495-2024
15.	Минимальное проходное сечение, мм	108,0	111,0	ГОСТ Р 71495-2024
16.	Наружный диаметр раструба d ₅ max	132,0	134,5	ГОСТ Р 71495-2024
17.	Масса, включая резьбу, кг	8,6	9,2	ГОСТ Р 71495-2024
18.	Резьба	Трапецеидальная	Соответствует требованию	ГОСТ Р 71495-2024
19.	Овальность, не более	2,3	0,5	ГОСТ Р 71495-2024

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Трубы обсадные из непластифицированного поливинилхлорида. Область применения: для добычи подземных вод хозяйственно-питьевого назначения, **выпускаемые** Обществом с ограниченной ответственностью «МПТ ЛИДЕР», Адрес: Россия, 453102, Респ. Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Космонавтов, влд. 3, оф. 1, ИНН: 0268054592, ОГРН: 1100268001690, **соответствуют:** ГОСТ Р 71495-2024 «Трубы обсадные и щелевые фильтры из непластифицированного поливинилхлорида».

Исполнитель



К.С. Сотников

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Техпроект».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.