

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.104345

Срок действия с 13.07.2026 по 12.07.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс". Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Гранулы НПВХ. Серийный выпуск.код ОКПД2
22.23.19.120**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**
ТУ 22.23.19-005-67173891-2025код ТН ВЭД
3904220009

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «МПТ ЛИДЕР», Адрес: Россия, 453102, Респ. Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Космонавтов, влд. 3Б, ИНН: 0268054592, ОГРН: 1100268001690, телефон: +7 (347) 330-30-50, электронная почта: info@mptlider.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «МПТ ЛИДЕР», Адрес: Россия, 453102, Респ. Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Космонавтов, влд. 3Б, ИНН: 0268054592, ОГРН: 1100268001690, телефон: +7 (347) 330-30-50, электронная почта: info@mptlider.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол исследований (анализа) №97016-ПРГ/26 от 10.07.2026. Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).


Проверка
подлинности
сертификата
соответствияРуководитель органа
по сертификацииО.А. Данилова
инициалы, фамилия

Эксперт

К.С. Гладков
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации.

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля.

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ****ООО «Прогресс»**

Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул.

Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635,

ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Регистрационный № РОСС RU.32001.041БФ1-ИЛ158 от 2022-12-09



Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «Прогресс»

А. М. Чернова

«10» Июля 2026 г.**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ****(исследований)****№97016-ПРГ/26 от 10.07.2026**

1.	Объект	Гранулы НПВХ
2.	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «МПТ ЛИДЕР», Адрес: Россия, 453102, Респ. Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Космонавтов, влд. 3Б, ИНН: 0268054592, ОГРН: 1100268001690, телефон: +7 (347) 330-30-50, электронная почта: info@mptlider.ru
3.	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «МПТ ЛИДЕР», Адрес: Россия, 453102, Респ. Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Космонавтов, влд. 3Б, ИНН: 0268054592, ОГРН: 1100268001690
4.	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 97016 от 29 Мая 2026 г.
5.	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	01 Июня 2026 г.
6.	Дата получения материала для исследований (анализа)	10 Июня 2026 г.
7.	Дата проведения исследований (анализа)	15 Июня 2026 г.
8.	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ТУ 22.23.19-005-67173891-2025
9.	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1.	Прочность при разрыве, МПа (кгс/см ²), не менее	11,7 (120)	12,6 (128,4)	ТУ 22.23.19-005-67173891-2025
2.	Относительное удлинение при разрыве, %	200	200	ТУ 22.23.19-005-67173891-2025
3.	Потери в массе при 160°C в течении 6 ч., %, не более	2,5	2,3	ТУ 22.23.19-005-67173891-2025
4.	Твердость при 20°C, Мпа (кгс/см ²), не менее	1,57 (16)	1,62 (16,51)	ТУ 22.23.19-005-67173891-2025
5.	Твердость при 70°C, Мпа (кгс/см ²), не менее	0,98 (10)	1,1 (11,21)	ТУ 22.23.19-005-67173891-2025
6.	Температура размягчения, °C	170±20	175	ТУ 22.23.19-005-67173891-2025
7.	Плотность, г/см ³ , не более	1,7	1,5	ТУ 22.23.19-005-67173891-2025
8.	Сохранение относительного удлинения при разрыве после выдержки при (100±2)°C в течении 7 суток, %, не менее	60	65,7	ТУ 22.23.19-005-67173891-2025
9.	Термостабильность при переработке	Гранулят не должен подгорать при остановке шнекового экструдера в течении 20 мин. Допускается незначительное изменение цвета гранулята в «голове»	Соответствует требованию	ТУ 22.23.19-005-67173891-2025

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Гранулы НПВХ, выпускаемые Обществом с ограниченной ответственностью «МПГ ЛИДЕР», Адрес: Россия, 453102, Респ. Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Космонавтов, влд. 3Б, ИНН: 0268054592, ОГРН: 1100268001690, **соответствуют:** ТУ 22.23.19-005-67173891-2025.

Исполнитель



Г. З. Воронян

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.